(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-56863 (P2002-56863A)

(43)公開日 平成14年2月22日(2002.2.22)

(51) Int.Cl.7

H 0 1 M 8/02 8/10 識別記号

FI H01M 8/02

デーマコート*(参考) Y 5 H 0 2 6

8/10

審査請求 未請求 請求項の数1 〇L (全 4 頁)

(21)出願番号

特願2000-241001(P2000-241001)

(22)出顧日

平成12年8月9日(2000.8.9)

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 佐藤 信昭

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100094983

弁理士 北澤 一浩 (外2名)


Fターム(参考) 5H026 AA06 CX07

(54) 【発明の名称】 電気エネルギー発生素子

(57)【要約】

【課題】 ボルトを使用することなく集電板と電極との密着性を向上させて電気的な接触抵抗を低下させることが可能であり、構造体全体の厚みを減少でき、構造体単位面積当りの出力を向上させることが可能な、電気エネルギー発生素子の提供。

【解決手段】 燃料電池1は、水素イオンを伝導する伝導体膜2と、一方の面が伝導体膜の一方の面に密着されたカーボン製水素電極3と、水素電極の他方の面に導電的に接続された第1の集電板6と、一方の面が伝導体膜の他方の面に密着されたカーボン製酸素電極7と、酸素電極の他方の面に導電的に接続された第2の集電板7が設けられる。第1の導電性接着剤層8が水素電極3と第1の集電板6との間に介在し、第2の導電性接着剤層9が酸素電極4と第2の集電板7との間に介在して、電極と集電板との接触抵抗を低下させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 水素イオンを伝導する伝導体膜と、 該伝導体膜の一方の側に配置された水素電極と、

該水素電極の該伝導体膜とは反対側に配置され、該水素 電極と電気的に接続された第1の集電体と、

1

該伝導体膜の該水素電極とは反対側に配置された酸素電 極と、

該酸素電極の該伝導体膜とは反対側に配置され、該酸素 電極と電気的に接続された第2の集電体とを備えた電気 エネルギー発生素子において、

該水素電極と該第1の集電体との間には、第1の導電性 接着剤層が介在して、該水素電極と該第1の集電体とを 物理的に密着させるとともに導電性を向上させ、

該酸素電極と該第2の集電体との間には、第2の導電性接着剤層が介在して、該酸素電極と該第2の集電体とを物理的に密着させるとともに導電性を向上させていることを特徴とする電気エネルギー発生素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電気エネルギー発生素子に関し、特に水素電極と、酸素電極と、水素電極と酸素電極との間に介在する伝導体膜と、水素電極の外側及び酸素電極の外側に配置された一対の集電体を備えた燃料電池に関する。

[0002]

【従来の技術】電気エネルギー発生素子として、図3、図4に示されるような水素と酸素を反応させて電気を発生するいわゆる燃料電池がある。ここで燃料電池101は伝導体膜102と、伝導体膜102を挟む水素電極103および酸素電極104とからなる発電セル105と、発電セル105を挟む水素極集電体107とを備える。

【0003】伝導体膜102は水素イオンのみを伝導す る高分子の膜である。水素電極103は触媒付きのカー ボン電極であり、その一方の面が伝導体膜102の一方 の面に密着されている。水素極集電体106は、導電体 であって水素電極103の他方の面に導電的に接続され ている。水素ガスを水素電極103に供給するために、 水素極集電体 106 には複数の貫通孔 106 a が形成さ れている。そして供給された水素ガスの漏出を防止する ために、水素電極103の周囲にはシール材110が配 置されている。酸素電極104も触媒付きのカーボン電 極であり、その一方の面が伝導体膜102の他方の面に 密着されている。酸素極集電体107は、導電体であっ て酸素電極の他方の面に導電的に接続されており、ま た、空気(酸素)を酸素電極104に供給するために、 酸素極集電体107にも複数の貫通孔107aが形成さ れている。

【0004】 これらの集電体 106、107は、発電セル105で発生した電力の取出しを効率的にかつ容易に 50

するためのものであり、対向する水素電極103及び酸素電極104とのそれぞれの密着性が必要となる。そのために、集電体106、107をこれら電極103、104や伝導体膜102の外形寸法よりも大きく形成し、電極等と重ならない集電体間に絶縁ボルト108を締結している。そして、発電セル105の外側であって、集電体106、107間には、絶縁スペーサ109が介装され、絶縁ボルト108は絶縁スペーサ内を貫通している。

10 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図3、図4に 示される従来の燃料電池101の構成では、集電体10 6,107とカーボン電極103、104との電気的な 接触抵抗が大きく、集電体106、107の集電効果が 良好に発揮できない。また、絶縁ボルト108は発電セ ル105の外形輪郭の外側に配置しているので、その分 だけ構造体全体の寸法が大きくなり、構造体単位面積当 りの出力が低下する。更に上述したように、発電セル1 05の外側で集電体106,107間をボルト108に て締結しているので、電極103,104の周辺部での 集電体106、107との接触がある程度維持できる が、電極103、104の中央部では集電体106,1 07が薄い場合には集電体が撓んで電極103,104 との接触が低下し、集電効果が低下する。これを防止す るためには、集電体106、107の剛性を高める必要 があるが、すると集電体の厚みが増し、構造体全体とし ては、サイズが増大する。また、電極103,104中 央部での接触を向上させるために、電極の中央部にもボ ルトを貫通させて締結した場合には、電極や導電体膜の 30 発電有効面積がボルトの断面積分だけ低下する。

【0006】そこで本発明は、ボルトを使用することなく集電体と電極との密着性を向上させて電気的な接触抵抗を低下させることが可能であり、構造体全体の厚みを減少でき、構造体単位面積当りの出力を向上させることが可能な、電気エネルギー発生素子を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、水素イオンを伝導する伝導体膜と、該伝導体膜の一方の側に配置された水素電極と、該水素電極の該伝導体膜とは反対側に配置され、該水素電極と電気的に接続された第1の集電体と、該除素電極と電気的に接続された第2の集電体とを備えた電気エネルギー発生素子において、該水素電極と該第1の集電体との間には、第1の導電性接着剤層が介在して、該水素電極と該第1の集電体とを物理的に密着させるとともに導電性を向上させ、該酸素電極と該第2の集電体との間には、第2の導電性接着剤層が介在して、該酸素電極と該第2の

集電体とを物理的に密着させるとともに導電性を向上さ せている電気エネルギー発生素子を提供している。 [0008]

【発明の実施の形態】本発明の電気エネルギー発生素子 を燃料電池に適用した実施の形態について、図1、図2 に基づき説明する。第1の実施の形態による燃料電池1 は、伝導体膜2と、伝導体膜2を挟む水素電極3および 酸素電極4とからなる発電セル5と、発電セル5を挟む 水素極集電体6及び酸素極集電体7と、第1、第2の導 電性接着剤層8、9とを備える。

【0009】伝導体膜2は水素イオンのみを伝導する高 分子の膜である。 水素電極 3 は触媒付きのカーボン電極 であり、その一方の面が伝導体膜2の一方の面に密着さ れている。水素極集電体6は、導電体であって水素電極 3の他方の面に第1の導電性接着剤層8を介して導電的 に接続されている。水素ガスを水素電極3に供給するた めに、水素極集電体6と第1の導電性接着剤層8には複 数の水素貫通孔6a、8aが同軸的に形成されている。 そして供給された水素ガスの漏出を防止するために、水 素電極3の周囲にはシール材10が配置されている。酸 20 素電極4も触媒付きのカーボン電極であり、その一方の 面が伝導体膜2の他方の面に密着されている。酸素極集 電体7は、導電体であって酸素電極4の他方の面に第2 の導電性接着剤層 9 導電的に接続されており、また、空 気(酸素)を酸素電極4に供給するために、酸素極集電 体7と第2の導電性接着剤層9にも複数の貫通孔7a、 9aが同軸的に形成されている。

【0010】とれらの集電体6、7は、発電セルで発生 した電力の取出しを効率的にかつ容易にするためのもの であり、金メッキしたニッケル材で構成される。また第 30 1、第2の導電性接着剤層8、9は、例えばドーデント (商品名、ニホンハンダ社製) であり、その電気抵抗値 は1.7× 10⁻⁴ Qcmである。この導電性接着剤 には、エボキシ系、アクリル系、ウレタン系などの各種 硬化性ポリマーに銀等の金属粒子を含有したものを使用 するととができるが、金一シリコン等の合金系接着剤を 使用することも可能である。貫通孔6 a、7 aが形成さ れた集電体6、7の一面に、導電性接着剤をスクリーニ ングにより塗布した後に、電極3、4面と圧着すること により、貫通孔6a、7aと同軸的な貫通孔8a、9a が形成された導電性接着剤層8.9が形成できる。

【0011】以上の構成において、水素ガスが水素極集 電体6の貫通孔6 a から供給されると、水素ガスは、第 1の導電性接着剤層8の貫通孔8aを通過して水素電極 3に供給される。水素ガスは水素電極3によって水素イ オンとなり、水素イオンは伝導体膜2を通過して酸素電 極4側に移動する。なお、水素電極3に供給された水素 は、シール材10により外部に漏出することが防止され る。同時に空気(酸素)が酸素極集電体7の貫通孔7 a

通孔9aを通過して酸素電極4に供給される。そして酸 素電極4において水素イオンと酸素が反応して水が生成 される。このとき水素は水素電極3に電子を放出して電 位差を生じさせ、それが導電性接着剤層8,9を介して 集電体6,7より取出される。

【0012】水素電極3や酸素電極4はカーボン製であ り、それ自体抵抗が大きく、またその表面もグレイン状 のカーボン粒子が不連続状態で存在する。従って、集電 体6と水素電極3,及び集電体7と酸素電極4とが直接 接触している場合の電気的な接触抵抗値よりも、第1の 導電性接着剤層8を介しての集電体6と水素電極3との 電気的な接触抵抗や、第2の導電性接着剤層9を介して の集電体7と酸素電極4との電気的な接触抵抗値のほう を低く抑えることができ、集電体8,9の集電効果を高 めることができる。

【0013】本発明による電気エネルギー発生素子は、 上述した実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記 載された範囲で、種々の変形が可能である。例えば、導 電性接着剤層が通気性の良好な材料で形成される場合に は、上述した実施の形態のような貫通孔8 a、9 aを形 成する必要はない。また、上述した実施の形態では、導 電性接着剤を例えばスクリーニングにより集電体の全面 に塗布したが、導電性接着剤を集電体上に複数点在さ せ、電極との加圧時に所定領域に広がるようにして形成 してもよい。

【0014】また本発明のカーボン製水素電極に、フラ ーレン誘導体系プロトン伝導体を含浸させ、酸素電極に 有機物系プロトン伝導体を含浸させた構造とすることに より、無加湿の状態で燃料電池を動作させた場合でも、 電極内での水素イオン伝導が良好に行われる。また酸素 電極においては、水素イオンと酸素イオンとの反応によ り水が生成されるので、その水で酸素電極の加湿を行う ことができる。更に、伝導体膜にフラーレン誘導体系プ ロトン伝導体を含浸させた構造とすることにより、無加 湿状態でも伝導体膜内で水素イオン伝導が行える。

【0015】更に、伝導体膜と水素電極、及び伝導体膜 と酸素電極とは、完全に密着する場合のみならず、両者 間に僅かながら隙間を有する場合もある。

[0016]

【発明の効果】請求項1記載の電気エネルギー発生素子 によれば、第1の集電体と水素電極との間、及び第2の 集電体と酸素電極との間に、それぞれ第1及び第2の導 電性接着剤層を介在させているので、電極と集電体との 接触抵抗を低く抑えることができ、高い集電効率を得る **とができる。**

【0017】また、集電体間を締結するセル周辺部分で のポルトが不要となるばかりか、セルを貫通するボルト も不要となるので、ボルト締結のための面積が不要とな り、電気エネルギー発生素子全体構成でみたとき、構造 から供給されると、空気は第2の導電性接着剤層9の貫 50 体面積当りのセルの面積比を大きくとることができる。

更に、ボルトが不要となるので、集電体自体に高い剛性 を付与する必要がなく、集電体を薄肉化できるので、構 造体全体の厚さを薄くすることができ、コンパクトな素 子となる。加えてセル周辺部分でのボルト締結が不要と なるので、セル中央部での集電体との密着力の低下とい う不都合もない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態による燃料電池を示

【図2】図1の燃料電池を酸素極集電体側から視た平面 10 7 酸素極集電体 図。

【図3】従来の燃料電池の断面図。

*【図4】図3の燃料電池を酸素極集電体側から視た平面


【符号の説明】


- 1 電気エネルギー発生素子たる燃料電池
- 2 伝導体膜
- 3 水素電極
- 酸素電極
- 5 セル
- 水素極集電体
- 第1の導電性接着剤層
- 第2の導電性接着剤層

【図1】

【図2】

【図3】





【図4】

